



MF06

**MALTA FINE - STABILITURA
PER INTONACI DI FINITURA INTERNI/ESTERNI**



PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Malta fine/stabilitura a base di grassello di calce opportunamente stagionato e sabbie silicee selezionate aventi granulometria da 0 a 0,6 mm.

MF06 è un rivestimento di finitura per interni e viene impiegato come finitura al civile su intonaco di fondo premiscelato o tradizionale.

L'altissima qualità dell'ossido di calcio impiegato, la sua accurata stagionatura e l'impiego di inerte lavato e selezionato ed i controlli del processo produttivo rendono **MF06** un prodotto idoneo alla realizzazione di intonaci di finitura eco-compatibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere pulite, privi di polvere, sostanze grasse e/o oleose.

Si consiglia l'applicazione su fondo fresco.

Con temperature particolarmente elevate e con clima secco si consiglia di inumidire il sottofondo al fine di proteggere la finitura da una troppo rapida essiccazione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima dell'utilizzo per omogeneizzare il contenuto.

Stendere **MF06** a due mani incrociate con lama d'acciaio e procedere alla frattazzatura con frattazzo di spugna. Spessore max: 2 mm.

MF06

MALTA FINE - STABILITURA
PER INTONACI DI FINITURA INTERNI/ESTERNI

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI MEDI su base annua	LIMITI DI NORMA
Granulometria	mm		0 - 0,6	—
Assorbimento d'acqua			W0	—
Reazione al fuoco	Euroclasse	EN 13501-1	A1	—

CONFEZIONI

Sacchi in polietilene da 25 kg

CONSUMI

2-3 kg/m²

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego da +5 °C a + 35 °C
- In presenza di un sottofondo completamente stagionato è consigliabile stendere una mano di primer.
- La finitura ottenuta ha scarsa resistenza meccanica e non è idonea a ricevere finiture coprenti come marmorini, stucchi e spatolati.
- **MF06** si conserva per 6 mesi se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato (informazione ai sensi della Direttiva Europea 2003/53/CE relativa esclusivamente all'efficacia dell'agente riducente del cromo VI).
- Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze, non conoscendo le condizioni ambientali di cantiere e le modalità applicative, le suddette informazioni sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda tecnica potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.bernardelligroup.com l'ultima versione.