

B Valore
in edilizia

BERNARDELLI
GROUP



BER Mini

I MINI DA 5 KG!

BER Mini

MASSIME PRESTAZIONI
PICCOLI FORMATI



BERMINI è la nuova linea di prodotti dedicata interamente al mondo del "Fai da Te". Una gamma appositamente selezionata per rispondere alle esigenze di piccola manutenzione ordinaria quotidiana o per tutti quegli interventi di semplice realizzazione. Confezionati in leggeri sacchi da 5 kg sono i prodotti ideali per i lavori di tutti i giorni!





BER Mini

 I MINI DA 5 KG!

MALTA PRONTA

MALTA BASTARDA PREMISCELATA FIBRATA PER INTONACI E MURATURE.
UNI EN 998-1 Classe GP CSII W0 - UNI EN 998-2 Classe G.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Malta fibrata premiscelata a secco costituita da aggregati silico-calcarei, cemento Portland, calce idraulica, aggiunte minerali, fibre in polipropilene e additivi atti a migliorare le caratteristiche reologiche del prodotto. Malta idonea per l'allettamento di murature e per la realizzazione di intonaci sia interni che esterni.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



MALTA RAPIDA

LEGANTE CEMENTIZIO PREMISCELATO A PRESA RAPIDA PRONTO ALL'USO.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Premiscelato a secco a presa rapida pronto all'uso, ideale per interventi che necessitano di elevate resistenze meccaniche a compressione, da realizzarsi in tempi brevi. Indicata per il fissaggio di falsi telai in legno e metallo, cardini, scatole elettriche, tubature, sanitari. È possibile sigillare condutture, fognature, chiusini stradali e cisterne. È possibile rifinire "spigolature" di balconi e davanzali, posizionare e bloccare piccoli manufatti.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



MINCOLLA

COLLA GRIGIA C2TE PER PIASTRELLE.
Marcato CE secondo UNI EN 12004 - C2-TE.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Adesivo in polvere tixotropico composto da cemento ad alta resistenza, quarzi, aggregati silico-calcarei di idonea granulometria, resine sintetiche e additivi speciali di nuova concezione. Sviluppata per posare in modo rapido e sicuro anche dall'alto verso il basso tutti i materiali ceramici senza bisogno di distanziatori per sostenere le piastrelle. A lungo tempo aperto indispensabile per ottenere buona bagnatura del retro delle piastrelle utilizzabile con consistenza più tenera rispetto a colle normali. Ideale per la posa di gres porcellanato, monocotture non assorbenti, pietre naturali stabili all'umidità per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



MALTA REFRAATTARIA

MALTA REFRAATTARIA A PRESA RAPIDA E A ELEVATA RESISTENZA TERMICA.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Malta premiscelata a secco, composta da cemento Portland, cemento alluminoso, sabbie selezionate e additivi che ne migliorano la lavorabilità, l'adesione e la resistenza meccanica. Tempo di lavorabilità di circa 30/40 minuti e un completo indurimento tra 5/6 ore. Idonea per lavori dove si richiede una elevata resistenza alle temperature, ad esempio, l'allettamento di mattoni refrattari, il posizionamento di manufatti prefabbricati refrattari, camini, stufe, forni, canne fumarie, ecc.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.

Ottima resistenza
al CALORE fino
a circa 700°C



CEMENTO GRIGIO E BIANCO

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE.

Cemento è un legante idraulico Tipo CEM II/B-LL classe 32,5 R, che miscelato con acqua è in grado di sviluppare proprietà adesive e resistenze meccaniche a compressione.

È possibile realizzare malte da allettamento, da intonaco e calcestruzzi per eseguire piccoli lavori di bricolage. Idoneo anche per manufatti per arredo urbano quali panchine, fioriere.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Si conserva per 6 mesi se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato (informazione ai sensi della direttiva europea 2003/53/ce relativa esclusivamente all'efficacia dell'agente riducente del cromo VI). Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



GESSO SCAGLIOLA

RASANTE DI LISCIATURA A BASE GESSO PER INTERNI.

Marcato CE secondo UNI EN 13279-1.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

GESSO SCAGLIOLA è un rasante per lisciature premiscelato in polvere di colore bianco costituito da solfato di calcio emiidrato ottenuto dalla cottura di pietra da gesso.

Prodotto di finitura per interni applicabile su qualsiasi tipo di intonaco di fondo a base gesso o calce/cemento, sia a parete che a soffitto, senza la necessità di applicare prodotti che fungono da "ponte di ancoraggio", garantendo in ogni caso una perfetta aderenza della finitura al sottofondo.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Si conserva per 6 mesi se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



SABBIA FINE SILICEA

Marcato CE secondo UNI EN 12620 - UNI EN 13139.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura. Estratto nelle golene del Po e lavorato nel sito di Ghedi (BS) ATE 39. Sabbia Fine silicea 0/1 mm è indicata per la produzione di malte da muratura, intonaci, rasanti, cordoli e sigillatura masselli autobloccanti.

Ideale anche come materiale inerte per migliorare la struttura del terreno di tappeti erbosi, campi sportivi e simili oppure come substrato per la semina.

CONFEZIONE. Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE. Se mantenuta in confezione integra, si mantiene per un lungo periodo. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



BERNARDELLI
GROUP



Sede Amministrativa e Commerciale: 25010 Borgosatollo (BS), Via del Canneto 53
Sede Produttiva, Cava e Carico: 25016 Ghedi (BS), Località Fienil Nuovo
Tel. +39 030 2702372 | Fax +39 030 2703192
www.bernardelligroup.com | info@bernardelligroup.com



bernardelligroup

