

	Edilquattro Srl SEDE LEGALE: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) STABILIMENTO DI PRODUZIONE: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS)	N° ST: DECO-021
		Data di revisione: 07/01/2026
		Pag. 1 a 2

Scheda Tecnica

ROLLSTOP

N° ST: DECO-021

consNome commerciale del prodotto:	ROLLSTOP
Descrizione:	Resina all'acqua per la realizzazione di superfici decorative con ciottoli/graniglie.
Unità di riferimento:	Spruzzino 800 ml – Secchio 5 kg
Campo di applicazione:	ROLLSTOP è una miscela di leganti resinosi in dispersione acquosa studiata per stabilizzare dal punto di vista estetico ciottoli e granulati da giardino, creando superfici decorative che mantengono l'aspetto naturale delle pietre e si integrano armoniosamente con la vegetazione e l'ambiente circostante. La creazione di strati drenanti permette alle radici di respirare e di assorbire più facilmente acqua e nutrienti, favorendo una crescita sana del contesto territoriale che circonda l'outdoor di casa. ROLLSTOP è sconsigliato in presenza di traffico pedonale intenso o traffico veicolare (zona carrabile). ROLLSTOP offre prestazioni eccellenti grazie alle sue seguenti caratteristiche: - monocomponente prodotto all'acqua; - facile da applicare; - trasparente; - inodore; - resiste ai raggi UV; - priva di solventi ed esente da alchilfenoli etossilati; - bassissimo contenuto VOC.
Messa in opera:	Selezionare l'inerte desiderato, asciutto o con un'umidità massima pari al 4% al fine di ottenere una corretta amalgama con ROLLSTOP. La sua preparazione e la successiva applicazione può avvenire in due modalità: - Mescola diretta → miscelazione diretta di ROLLSTOP con i ciottoli/graniglie tramite betoniera a bicchiere, trapano, benna mescolatrice o apparecchiature simili. - Spruzzo / colatura → spruzzo/versamento di ROLLSTOP sulla superficie dei ciottoli/graniglie, seguendo accuratamente le seguenti fasi: 1) spruzzare/colare uniformemente una porzione di legante sulla superficie; 2) pettinare quest'ultima con un rastrello, al fine di amalgamare sul posto la resina con gli inerti; 3) spruzzare/versare il legante residuo sull'amalgama ottenuta; 4) lasciare la superficie, al fine di raggiungere la migliore adesione possibile. Per entrambe le modalità si consiglia di considerare uno spessore di almeno 3 cm.
Consumi (*):	Lavorazione <u>a mescola diretta</u> → 3÷5% sul peso dell'inerte (1,5 kg di legante per ogni sacco da 25 kg di inerte). Lavorazione <u>a spruzzo / colatura</u> → circa 400÷500 ml/m² per ogni cm di spessore. (*) Il consumo è soggetto a variazione a seconda della granulometria dell'inerte impiegato; il risultato ottimale si otterrà rispettivamente con circa 1 lt/m² per ogni cm di spessore e circa 1,5 kg ogni 25 kg di inerte.
Temperatura d'impiego:	Temperatura minima d'impiego → +5 °C
Avvertenze:	Posare ROLLSTOP su sottofondi drenanti o tali da non permettere cicli di gelo/disgelo come ristagni d'acqua. Non applicare ROLLSTOP con temperature inferiori a +5 °C. Essendo un prodotto a base acqua, i tempi di asciugatura e successivo indurimento dipendono dall'evaporazione di quest'ultima e quindi risultano condizionati dalle condizioni ambientali. Non applicare ROLLSTOP su supporti gelati o a rischio gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non aggiungere altri materiali che non siano quelli indicati.

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.bernardelligroup.com

	Edilquattro Srl SEDE LEGALE: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) STABILIMENTO DI PRODUZIONE: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS)	N° ST: DECO-021
		Data di revisione: 07/01/2026
		Pag. 2 a 2

Scheda Tecnica

ROLLSTOP

N° ST: DECO-021

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	VALORI
Base	---	Resina
Colore	---	Trasparente
Odore	---	Inodore
Presenza di solventi ed alchilfenoli etossilati	---	Nulla
Contenuto di VOC	g/L	< 30

Note – Avvertenze

Prodotto ad uso professionale. I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare l'ultima versione dal seguente link: <https://www.bernardelligroup.com/it/bernardelli-division/garden-landscape.html>

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it