EDILQUATTRO srl BERNARDELLI GROUP	**Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)** Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: A-031.08 Data di revisione: 05/05/2026
	CE 05 0496 – CPR – 0168	Pag. 1 a 1

Etichetta CE

PIETRISCO SPACCATO CALCARE 30/70 MM

Codice di identificazione unico del prodotto *(Sfuso - Big Bag 1 ton)*:
CV_PIETRISCO SPACCATO CALCARE 30/70 MM (004975) - PIETRISCO SPACCATO CALCARE 30/70 MM (000053 - 000084)

Rif. DoP: A-031.08

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	**UNI EN 13242**
Dimensione delle particelle		
- Dimensione dell'aggregato (d/D)	30/80	30/80
- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	$G_C90/15$ – $G_T17,5$	G_C80-20 – $GT_C20/17,5$
Forma delle particelle		
- Indice di appiattimento (FI)	FI_{15}	FI_{20}
- Indice di forma (SI)	SI_{15}	SI_{20}
Massa volumica ed assorbimento d'acqua		
- Massa volumica dei granuli (ρa)	2,75 ± 0,1 Mg/m³	2,75 ± 0,1 Mg/m³
- Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta (ρssd)	2,70 ± 0,1 Mg/m³	2,70 ± 0,1 Mg/m³
- Assorbimento d'acqua (WA24)	< 1 %	WA_241
Pulizia		
- Contenuto di fini (f)	$f_{1.5}$	f_2
- Equivalente in sabbia (ES)	NPD	NPD
- Valore di blu di metilene (MB)	NPD	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	---	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C_{NR}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		---
- Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA)	LA_{30}	LA_{30}
- Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	NPD	---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura		
- Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M_{DE})	$M_{DE}20$	$M_{DE}20$
- Valore di levigabilità della pietra (VL)	NPD	---
- Valore di abrasione dell'aggregato (AAV)	NPD	---
- Abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	NPD	---
Resistenza allo shock termico	---	---
Composizione/contenuto		
Descrizione petrografica	EP_I - Aggregato frantumato di origine prevalentemente calcarea/carbonatica	
- Cloruri (Cl)	< 0,001 %	---
- Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
- Solfati idrosolubili (SS)	---	---
- Zolfo totale (S)	< 1 %	S_1
- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento		
- Sostanza Humica	Esente	Esente
- Acido Fulvico	NPD	NPD
- Contaminanti organici	NPD	NPD
- Impurezze organiche leggere (m_{LPC})	< 0,1%	< 0,1%
- Contenuto di Carbonato	80 ± 5 %	80 ± 5 %
Stabilità di volume		
- Ritiro per essiccamento	NPD	---
- Disintegrazione del silicato dicalcico	NPD	NPD
- Disintegrazione del ferro	NPD	NPD
- Materia idrosolubile	---	---
Sostanze pericolose		
- Emissione di radioattività	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	
- Rilascio di metalli pesanti		
- Rilascio di idrocarburi poliaromatici		
- Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Assente	
Durabilità al gelo/disgelo	F_1	F_1
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	$BM_{L\ 0,33/0,48}$ - RA_2	$BM_{L\ 0,33/0,48}$ - RA_2

EDILQUATTRO SRL
Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it