

	 <b>05</b>	Revisione N. 04
		Data di revisione: 10/01/2022
Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) <b>0496 – CPR - 0167</b>		Pag. 1 a 1

90 12620:2008 - EN 13242:2008

**MISTA GETTO 0/12**

Aggregato naturale non frantumato e parzialmente frantumato, costituito da elementi eterogenei aventi composizione prevalentemente carbonatica e secondariamente silicatica, proveniente dal nostro giacimento sito in località Fienil Nuovo Ghedi (BS)

		EN 12620	EN 13242
<b>Forma delle particelle</b>			
1. Indice di appiattimento	Categoria	$F_{NR}$	$F_{NR}$
2. Indice di forma	Categoria	$S_{NR}$	$S_{NR}$
<b>Dimensione delle particelle</b>			
1. Designazione	d/D	0/12	0/12
2. Categoria di tolleranza	Categoria	G <sub>A</sub> 90	G <sub>A</sub> 85
<b>Massa volumica delle particelle</b>	Valore dichiarato	2,73 Mg/m <sup>3</sup>	2,73 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	Valore dichiarato	0,9%	0,9%
<b>Pulizia</b>			
1. Contenuto di fini	Categoria	$f_3$	$f_3$
2. Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	≥90%	≥90%
3. Valore di blu	Valore dichiarato	0,25 g/kg	0,25 g/kg
<b>Affinità ai leganti bituminosi</b>	Valore dichiarato	NR	NR
<b>Contenuto di conchiglie</b>	Categoria	SC <sub>NR</sub>	SC <sub>NR</sub>
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	Categoria	LA <sub>25</sub>	LA <sub>25</sub>
<b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura</b>			
1. Valore di levigabilità della pietra	Categoria	PSV <sub>43,5</sub>	PSV <sub>43,5</sub>
2. Valore di abrasione dell'aggregato		AAV <sub>10</sub>	AAV <sub>NR</sub>
3. Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano		M <sub>DE</sub> 10	M <sub>DE</sub> 15
4. Abrasione da pneumatici scolpiti		A <sub>N</sub> NR	A <sub>N</sub> NR
<b>Resistenza allo shock termico</b>	Valore dichiarato	NR	NR
<b>Composizione/contenuto</b>			
1. Cloruri	Valore dichiarato	C 0,002%	C 0,002%
2. Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>
3. Zolfo totale	Categoria	S <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>
4. Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo			
✓ Sostanza Humica	Valore dichiarato	Assente	Assente
✓ Acido Fulvico	"	Assente	Assente
✓ Contaminanti organici	"	Assente	Assente
✓ Impurezze organiche leggere	"	Assente	Assente
5. Contenuto di Carbonato	Categoria	CC <sub>90</sub>	CC <sub>90</sub>
<b>Stabilità di volume</b>			
1. Ritiro per essiccamento	Valore dichiarato	WS 0,038%	WS 0,038%
2. Disintegrazione del silicato dicalcico		NPD	NPD
3. Disintegrazione del ferro		NPD	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>		Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	
1. Emissione di radioattività		Assente	
2. Rilascio di metalli pesanti			
3. Rilascio di idrocarburi poliaromatici			
4. Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)			
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	Categoria	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
<b>Resistenza al solfato di magnesio</b>	Categoria	MS <sub>NR</sub>	MS <sub>NR</sub>
<b>Resistenza al Sonnenbrand</b>	Categoria	SB <sub>NR</sub>	SB <sub>NR</sub>
<b>Durabilità alla reazione alcali - silice</b>	Valore dichiarato	PC 0,04	PC 0,04

In ottemperanza al REG. n. 157/2014, le informazioni relative alla Dichiarazione di Prestazione (DOP) sono scaricabili al link: [www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com)